


1 сентября 2009 г.
 исх №


г. Киров

Сечение: 34x150, 38x125 мм
 Порода: Ель
 Влажность 10-14 %
 Длины 3, 4, 5, 6 м
 ГОСТ 26002-83 Сорт 1-5

Дополнительные принципы сортировки 1 - 4 сорт ГОСТ 26002-83

Ель, камерная сушка для производства строительных панелей , Австрия	
основные критерии сортировки	обзол, крень, трещины, покоробленность продольная по кромке
пиление	Товар должен быть напилен однобрусовым развальным способом (3, 4 ex-log)
Влажность	12 +/- 2%
Крень	Не допускается экстремально сильная крень. Явно опознаваемая крень допускается макс. на 10% общего количества
Обзол	Макс.4 мм с измерением 
Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на пласти	Макс. 2 шт. на доске – макс. диаметр = 20 мм
Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на ребре	Макс. 2 шт. на доске – макс. диаметр = 20 мм
Концевые трещины	Макс.длина= 50 % ширины доски- на макс. 10% общего количества
Трещины на поверхности	Допускаются только на одной стороне, макс. ширина 2 мм
Кольцевой отлуп	Не допускается
Крыловатость	макс. 4 мм на 1 м длины
Покоробленность	макс. 4 мм на 1 м длины
Односторонняя кривизна	макс. 4 мм на 1 м длины
Синева	макс. 10% поверхности на макс.10% количества
Краснополосица	макс. 10% поверхности на макс.10% количества
Смоляные кармашки	макс. 3 шт. на доску. Величина: 3 x 50 мм Смоляные кармашки шириной < 1 мм не принимаются во внимание
Вросшая кора	макс. 1 шт. на доску, макс. величина = макс. 5 x 30 мм
Поражение насекомыми (дырки от червей и т.п.)	Не допускается
Допуски:	толщина: -0/+4мм, ширина: -0/+5мм, длина: -0/+60мм

Дополнительные принципы сортировки 5 сорт ГОСТ 26002-83

Ель, камерная сушка для производства строительных панелей , Австрия	
основные критерии сортировки	обзол, крень, трещины, покоробленность продольная по кромке
пиление	товар должен быть напилен однобрусовым развальным способом (3,4 ex-log)
Влажность	12 +/- 2%
Крень	Не допускается экстремально сильная крень. Явно опознаваемая крень допускается макс. на 40% общего количества
Обзол	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">Макс.20 мм с измерением по диагонали</div>  </div>
Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на пласти	допускаются
Дырки от сучков и двусторонние черные сучки на узкой стороне =кромке	допускаются
Концевые трещины	макс.длина = 50 % ширины доски
трещины на поверхности	макс. ширина = 2мм
Кольцевой отлуп	Не допускается
крыловатость	макс. 8 мм на 1 м длины
покоробленность	макс. 8 мм на 1 м длины
односторонняя кривизна	макс. 8 мм на 1 м длины
Синева	допускаются
Краснополосица	допускаются
Смоляные кармашки	допускаются
вросшая кора	допускаются
Поражение насекомыми (дырки от червей и т.п.)	Не допускается
Допуски:	толщина: -0/+4mm, ширина: -0/+5mm, длина: -0/+60mm

По всем возникающим вопросам обращаться по тел. 8 912 728 36-36 Кутергин Евгений
или e-mail: rossia@wdt.at